



תיאור

יסוד אפוקסי שקוף דו-רכיבי על בסיס מים.

מטרות שימוש

משמש כחומר מקשר ביישום מערכות איטום פוליאוריתניות או מערכות איטום צמנטיות ליצירת תשתית חזקה.

הוראות שימוש

הכנת השטח:

1. יש לנקות את הגג מלכלוך, אבק, חלקים רופפים. חורים, סדקים ותפרי התפשטות יש לתקן עם משהה פוליאוריתנית PRIME PU-55 ולהמתין לייבוש לפחות 24 שעות. יש לקצץ חוטי ברזל וברזלים בולטים ולכסות אותם בשכבת טיט צמנטי. מומלץ להכין רולקות בכל מפגש קיר רצפה.

2. סדקים גדולים יש לאטום בחומר איטום, על הסדקים יש להניח בד פוליאסטר ברוחב מתאים (יש להשאיר 5 ס"מ מכל קצה של התיקון) על הבד יש למרוח את PU-110 בדילול של 50% עד לכיסוי והספגה של הבד ולהמתין 24 שעות לייבוש ואז להתחיל בתהליך האיטום.

הכנת הפריימר:

- יש לערבב רכיב א' עם רכיב ב' לאחר מכן לבצע עירבוב עם מערבל על מהירות איטית כ-2-3 דקות.
- לאחר שהחומר עורבב היטב יש לדלל עם מים כ-20-30 אחוז ולערבב למספר דקות נוספות.
- זמן חיי מוצר הוא כ-60 דקות בטמפרטורה של 25 מעלות. אין לחכות מעבר לזמן הזה כדי לבצע יישום.
- לאחר שהשטח עבודה מוסדר והוכן יש להתחיל ביישום עם 200 גרם למטר מרובע.
- יש להמתין בין 4-6 שעות לייבוש טרם תחילת יישום חומר איטום מתאים.

הוראות בטיחות והערות

- המוצר הינו מוצר מקצועי ומיועד לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישום.
- אין להשתמש בחומר על שטח רטוב אם צפוי גשם.
- יש לדלל רק עם מדלל מתאים ושהומלץ על ידינו, המדלל ישמש גם לניקוי כלים לפני התקשות החומר.
- המנע ממגע עם עור והעיניים, גורם ליובש וגירוי בעור. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.
- יש לעבוד במקום מאוורר, אין לעבוד במקום סגור.
- עבוד עם כפפות, משקפי מגן וביגוד מגן אשר מתאים, ראה דף הוראות בטיחות MSDS שיוספק לפי דרישה.

הגבלות ואחריות:

ההנחיות המופיעות על גבי דפים אלה בנוגע ליישום ושימוש במוצר על סמך הניסיון והידע הקיימים אצל חברתינו. כל המידע נכון רק אם המוצר מאוחסן, מיושם ומתבצע לפי הוראות השימוש והנחיות היצרן. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי האתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר והתאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המאפיינים הטכניים של המוצר, על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר באתר היבואן

או דרך המייל של החברה [www.danilov-trading.co.il](mailto:sales@danilov-trading.co.il) או דרך המייל של החברה sales@danilov-trading.co.il